

Test liner 4

VALORI TIPICI

Test	Unità di misura	Standard	TEST LINER 4										
Grammatura	g/m2	ISO 536	110	115	120	125	130	135	140	150	160	170	180
Umidità	%	ISO 287	7	7	7	7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
RCT CD	KN/m	TAPPI T 818	0.65	0.70	0.75	0.8	0.85	0.92	0.98	1.1	1.18	1.26	1.84
SCT CD	KN/m	ISO 9895	1.6	1.65	1.7	1.75	1.82	1.9	2	2.2	2.4	2.5	2.6
SCOPPIO	Kpa	ISO 2759	220	230	240	250	255	260	270	280	295	325	340

VALORI GARANTITI

Test	Unità di misura	Standard	TEST LINER 4										
Grammatura	g/m2	ISO 536	110	115	120	125	130	135	140	150	160	170	180
Tolleranza	%		+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3	+/-3
Umidità	%	ISO 287	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1
RCT CD	KN/m	TAPPI T 818	0.55	0.6	0.67	0.72	0.77	0.83	0.9	1	1.1	1.18	1.25
SCT CD	KN/m	ISO 9895	1.35	1.48	1.6	1.65	1.72	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	2.5
SCOPPIO	Kpa	ISO 2759	198	207	215	225	232	241	249	267	285	303	320

Su richiesta tutti i nostri prodotti possono essere collati.

I valori garantiti rappresentano il minimo e il massimo di una proprietà misurata sulla bobina del cliente, nelle condizioni di 50% di umidità relativa (RH) e 23°C.

