

# Wellenstoff

Tipologia: Medium Plus (Wellenstoff), carta ondulata di tipo semichimico, ideale per imballaggi che necessitano di elevata resistenza alla compressione.

## VALORI TIPICI

| Test       | Unità di misura | Standard    | WELLENSTOFF |      |     |      |      |      |      |      |      |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Grammatura | g/m2            | ISO 536     | 110         | 115  | 120 | 127  | 130  | 135  | 140  | 150  | 160  |
| Umidità    | %               | ISO 287     | 7           | 7    | 7   | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 7.5  | 7.5  |
| RCT CD     | KN/m            | TAPPI T 818 | 0.8         | 0.85 | 0.9 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.08 | 1.2  | 1.31 |
| SCT CD     | KN/m            | ISO 9895    | 1.95        | 2.07 | 2.2 | 2.27 | 2.3  | 2.35 | 2.4  | 2.55 | 2.7  |

## VALORI GARANTITI

| Test       | Unità di misura | Standard    | WELLENSTOFF |       |       |      |       |       |       |      |       |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| Grammatura | g/m2            | ISO 536     | 110         | 115   | 120   | 127  | 130   | 135   | 140   | 150  | 160   |
| Umidità    | %               | ISO 287     | +/- 1       | +/- 1 | +/- 1 | +/-1 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 | +/-1 | +/- 1 |
| RCT CD     | KN/m            | TAPPI T 818 | 0.72        | 0.76  | 0.8   | 0.88 | 0.9   | 0.94  | 0.98  | 1.09 | 1.2   |
| SCT CD     | KN/m            | ISO 9895    | 1.58        | 1.67  | 1.8   | 1.9  | 2     | 2.1   | 2.2   | 2.32 | 2.45  |

Su richiesta tutti i nostri prodotti possono essere collati.

I valori garantiti rappresentano il minimo e il massimo di una proprietà misurata sulla bobina del cliente, nelle condizioni di 50% di umidità relativa (RH) e 23°C.

