

Test liner 3

Tipologia: Carta ondulata in fibre riciclate, ideale per offrire buone prestazioni in diverse condizioni d'uso, disponibile in varie grammature.

VALORI TIPICI

Test	Unità di misura	Standard	TEST LINER 3											
Grammatura	g/m2	ISO 536	110	115	120	125	130	135	140	150	160	170	180	200
Umidità	%	ISO 287	7	7	7	7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
RCT CD	KN/m	TAPPI T 818	0.8	0.85	0.9	0.95	1	1.05	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.70
SCT CD	KN/m	ISO 9895	1.75	1.85	1.95	2.05	2.15	2.25	2.35	2.5	2.65	2.82	3	3.25
SCOPPIO	Kpa	ISO 2759	240	255	265	275	285	295	310	330	352	374	396	430
COBB 60"	g/m2	ISO 535	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max	40 max

VALORI GARANTITI

Test	Unità di misura	Standard	TEST LINER 3											
Grammatura	g/m2	ISO 536	110	115	120	125	130	135	140	150	160	170	180	200
Umidità	%	ISO 287	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1
RCT CD	KN/m	TAPPI T 818	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1	1.05	1.15	1.25	1.35	1.55
SCT CD	KN/m	ISO 9895	1.55	1.65	1.75	1.85	1.95	2.05	2.15	2.25	2.4	2.55	2.70	3
SCOPPIO	Kpa	ISO 2759	220	230	240	250	260	270	280	300	320	340	358	392

Su richiesta tutti i nostri prodotti possono essere collati.

I valori garantiti rappresentano il minimo e il massimo di una proprietà misurata sulla bobina del cliente, nelle condizioni di 50% di umidità relativa (RH) e 23°C.

