

Test liner 2

VALORI TIPICI

Test	Unità di misura	Standard	TEST LINER 2									
Grammat ura	g/m2	ISO 536	115	120	125	130	135	140	150	160	170	190
Umidità	%	ISO 287	7	7	7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
RCT CD	KN/m	TAPPI T 818	0.9	0.95	1	1.05	1.1	1.15	1.25	1.35	1.45	1.65
SCT CD	KN/m	ISO 9895	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	3	3.2	3.6
SCOPPIO	Kpa	ISO 2759	285	300	315	328	340	350	360	380	400	430
COBB 60"	g/m2	ISO 535	35 max	35 max	35 max	35 max	35 max	35 max	35 max	35 max	35 max	35 max

VALORI GARANTITI

Test	Unità di misura	Standard	TEST LINER 2									
Grammatura	g/m2	ISO 536	115	120	125	130	135	140	150	160	170	190
Tolleranza gr.	%		+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3	+/- 3
Umidità	%	ISO 287	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1	+/-1
RCT CD	KN/m	TAPPI T 818	0.8	0.85	0.9	0.95	1	1.05	1.15	1.25	1.35	1.55
SCT CD	KN/m	ISO 9895	1.9	2	2.1	2.2	2.27	2.35	2.5	2.6	2.77	3.05
SCOPPIO	Kpa	ISO 2759	254	270	281	291	304	315	325	338	350	365

Su richiesta tutti i nostri prodotti possono essere collati.

I valori garantiti rappresentano il minimo e il massimo di una proprietà misurata sulla bobina del cliente, nelle condizioni di 50% di umidità relativa (RH) e 23°C.